



MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F./P.I 02005420282
www.melzi.it E-mail: melzisnc@tin.it

SISTEMI PER PAVIMENTI: Preparazione dei supporti

(Acqua)

DUALENE EPX IMC W *(sistema tricomponente)*

Scheda tecnica

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Vernice bicomponente all'acqua a base di resina epossidica, alla quale aggiungere cemento per ottenere un fondo tricomponente. La miscela consente il trattamento preliminare di supporti umidi, murature, pavimentazioni e in generale superfici cementizie, anche come rasatura di preparazione prima della posa di cicli di finitura (autolivellanti, pitture, multistrato).

Supporti umidi trattati con questo fondo, con spessore proporzionato all'acqua in contropinta presente, possono essere finiti con finiture impermeabili.

La miscela tricomponente caricata con sabbia di quarzo di adeguata curva granulometrica, consente di ottenere malte per la rasatura e il riempimento, anche a spessore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata adesione anche su supporti umidi e cementizi non stagionati. Applicato a spessore adeguato consente il trattamento di strutture soggette ad acqua in contropinta. Può essere sovrapplicato con diverse tipologie di prodotti e l'assenza di solventi ne rende agevole l'impiego anche in ambienti poco areati. Caricato con quarzo permette la realizzazione di malte esenti da ritiro per la posa anche a spessore, eventualmente armate con rete.


DATI PER L'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere coeso, pulito, privo di sostanze che ostacolano l'adesione del prodotto (cere, silicioni, tracce oleose), parti in fase di distacco. Per favorire l'adesione superfici molto lisce devono essere preliminarmente irruvidite mediante appropriato intervento meccanico (pallinatura, raschiatura, sabbiatura ecc.) L'impiego su supporti umidi non può avvenire in presenza di acqua essudata.

Prodotto base ed indurente vanno miscelati accuratamente per alcuni minuti, se possibile meccanicamente. Sotto agitazione, per evitare la formazione di grumi, aggiungere il cemento prolungando la miscelazione per alcuni minuti.

Per **1 kg** di prodotto catalizzato aggiungere **1,9 kg** di cemento (bianco/grigio). Il rapporto di miscelazione deve essere attentamente rispettato per evitare la perdita delle caratteristiche prestazionali del fondo. Regolare la fluidità con 3 – 5 % max. in volume di acqua (100-150 cc/2,9 kg di miscela vernice/cemento), non eccedere nella diluizione per non alterare i rapporti di idratazione del legante idraulico. L'applicazione si esegue con rullo rasato, rispettando i consumi minimi. La superficie trattata può assumere un aspetto leggermente "bucciato", di intensità variabile in funzione alla diluizione e al quantitativo applicato; nel caso sia sovrapplicata una pittura a basso spessore, la bucciatura potrà trasmettersi alla finitura.

Nella realizzazione di malte a spessore alla miscela precedente aggiungere **1,6 kg** di sabbia di quarzo con granulometria 01 - 05 mm; per spessori superiori a 1,5 mm prevedere la stratificazione con rete d'armatura. L'applicazione della malta a spessore si esegue a spatola.



MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F./P.I 02005420282
www.melzi.it E-mail: melzisnc@tin.it

Per superfici non molto umide (tenore di umidità < 2%), un solo strato di almeno 250-300 micron, ottenuto con la posa di ca. 500-550 g/m² di fondo tricomponente a rullo è sufficiente.

Per superfici più umide e/o in controspinta, è necessario applicare almeno due strati a rullo di miscela vernice/cemento; in condizioni particolari tra i due strati a rullo deve essere interposta la malta vernice/cemento/sabbia, dello spessore di 1-2 mm per raggiungere la tenuta dell'acqua in controspinta. Eseguire la stratificazione delle mani a intervalli di 12 h in condizioni normali.

Prima di procedere alla sovrapplicazione con prodotti di finitura attendere almeno 48 h.

Nel trattamento di supporti umidi, indipendentemente dalla stratificazione realizzata, accertare sempre dopo le 48 h di stagionatura mediante misura igrometrica, l'assenza di umidità nelle superfici.

Se la miscela è utilizzata nel trattamento di superfici murarie umide, prevedere l'eventuale ulteriore rasatura con malte idrauliche ad elevata adesione.

Operare a temperature comprese tra 10-35°C (l'impiego a sotto i 10°C non consente la reazione di catalisi), anche del supporto, evitando l'applicazione in pieno sole durante la stagione estiva. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'impiego.

RESA

La resa varia in funzione alle metodologie d'impiego, alla diluizione con acqua, all'assorbimento del supporto.

Fondo tricomponente: mediamente si applicano 500 – 550 g/m² di miscela vernice/cemento corrispondenti a ca. 170-180 g di vernice.

Malta: mediamente per ogni mm di spessore si applicano 1,9 kg/m² di malta vernice/cemento/sabbia, corrispondenti a ca. 400 g di vernice.

DATI TECNICI

Rapporto di miscela vernice	1/1
Massa volumica	1,04 kg/L
Residuo secco in peso	40%
Pot-life a 22°C (I tempi si riducono con l'aumento del quantitativo)	ca. 1 h
Rapporto di miscela vernice/cemento (peso)	1/1,9
Massa volumica	1,65 kg/L
Residuo secco in peso	95%
Rapporto di miscela vernice/cemento/sabbia (peso)	1/1,9/1,6
Massa volumica	1,9 kg/L
Residuo secco in peso	98%
Stoccaggio (teme il gelo)	5-30°C
Stabilità nelle confezioni originali	6 mesi

RED 14129 Prodotto per uso professionale.
L'utilizzatore deve valutare se il prodotto è idoneo all'impiego come tipologia e modalità d'uso, dalle quali dipendono le prestazioni finali.
La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti