



# MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F.P.I 02005420282  
[www.melzi.it](http://www.melzi.it) E-mail: melzisnc@tin.it

 SISTEMI PER FACCIADE: Preparazione dei supporti

(Acqua)

## MONOPOL SILOFIX

### Scheda tecnica

#### DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto a base di legante silossanico in dispersione acquosa, ad elevata traspirabilità, impiegato nella preparazione di supporti murari assorbenti, per ridare coesione e uniformarne gli assorbimenti prima della protezione con finiture silossaniche.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le dimensioni della resina e la sua concentrazione consentono una buona profondità di penetrazione evitando accumuli superficiali di prodotto, contrastano la migrazione superficiale di sostanze solubili presenti nel supporto. I supporti trattati riacquistano compattezza e riducono l'assorbimento evitando l'impoverimento di legante delle finiture.

#### DATI PER L'APPLICAZIONE

I supporti da trattare devono essere integri, senza parti in fase di distacco, privi di sostanze che possono ostacolare la penetrazione del prodotto (oli, grassi); la presenza di tracce di umidità non pregiudicano l'impiego del prodotto, possono però ostacolarne la penetrazione.

Superfici interessate ad attacco microbico devono essere preventivamente sanificate con **MONOPOL DMU** (vedi scheda tecnica). In presenza di precedenti finiture, valutarne il grado di assorbimento verificando la penetrazione del prodotto attraverso la pellicola. Al fine di stabilire i consumi in funzione all'assorbimento e alla coesione del supporto, eseguire prima del trattamento saggi preliminari su campioni rappresentativi del fondo sul quale si opera .

Il prodotto è pronto all'uso. L'applicazione può essere eseguita a pennello o spruzzo a bassa pressione per evitarne l'eccessiva nebulizzazione; l'uso del rullo è sconsigliabile perché non consente la distribuzione omogenea del prodotto.

Soltamente una mano è sufficiente a preparare adeguatamente la maggior parte dei supporti; in casi particolari e in presenza di elevate porosità può rendersi necessaria una seconda applicazione sulla precedente essiccata (5 h a 25°C).

Operare a temperature comprese tra 5 – 30°C e umidità relativa < 80%, evitando l'applicazione in pieno sole nella stagione estiva per non compromettere la penetrazione in profondità del prodotto. Proteggere dalla pioggia battente in fase di asciugatura. Prima di procedere all'applicazione del successivo ciclo di finitura attendere la completa essiccazione 6-7 h a 25°C).

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua immediatamente dopo l'uso.

#### RESA

La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto e dello stato di degrado, per questi motivi è necessario eseguire preliminarmente delle campionature.

Indicativamente si trattano ca. 8 m<sup>2</sup> /L.



PRODOTTI PROFESSIONALI  
PER L'EDILIZIA  
E IL RESTAURO

# MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F.P.I 02005420282  
[www.melzi.it](http://www.melzi.it) E-mail: melzisnc@tin.it

## DATI TECNICI

Contenuto attivo	11%
Massa volumica	1,01 kg/L
Temperatura min. di stoccaggio	+ 5°C
Stabilità a magazzino nelle confezioni originali	min. 12 mesi

RED 14129. Prodotto per uso professionale.  
L'utilizzatore deve valutare se il prodotto è idoneo all'impiego come tipologia e modalità d'uso, dalle quali dipendono le prestazioni finali.  
La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti