



# MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F./P.I 02005420282  
[www.melzi.it](http://www.melzi.it) E-mail: melzisnc@tin.it

## SISTEMI PER PAVIMENTI:

Rivestimenti

(Acqua)

## MONO DECO

### Scheda tecnica

#### DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Stucco decorativo monocomponente all'acqua a base di emulsione acrilica, da applicare a spatola, per la finitura interna di pareti verticali e pavimentazioni. Disponibile in due versioni: 01 da 0,15 mm utilizzato come fondo di riempimento, e 00 pasta fine come strato di finitura

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata adesione, consente l'ottenimento di finiture decorative esteticamente simili a quelle ottenibili con prodotti minerali; di facile utilizzo, essendo monocomponente si limitano gli sprechi di prodotto (richiudere comunque subito dopo l'uso le confezioni con il prodotto avanzato).

Lo spatolato ottenuto deve essere sempre protetto, con vernice o per superfici orizzontali anche con resina per colata.

#### DATI PER L'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere coeso, pulito, privo di sostanze che ostacolano l'adesione del prodotto (cere, siliconi, tracce oleose), parti in fase di distacco e molto importante asciutto. La presenza di acqua nel supporto, senza opportuno trattamento preliminare, può provocare il distacco del rivestimento. Supporti cementizi devono essere stagionati da almeno 30 gg.

Superfici verticali: applicare preliminarmente **FONDO MD** per uniformare gli assorbimenti, se il supporto è particolarmente assorbente trattarlo prima con opportuno isolante.

Superfici orizzontali: stendere preliminarmente una rete d'armatura a maglie fini (2-3 mm), fissata con **DUALENE EPX FL** fondo epossidico, applicato a rullo.

Superfici lisce e supporti ceramici: valutare un appropriato intervento meccanico (pallinatura, raschiatura, sabbatura ecc.), e/o acidatura (con **MONOPOL PL 06**), applicando successivamente **DUALENE EPX FL** fondo epossidico, utilizzandolo per fissare la rete d'armatura, in questo caso anche su superfici orizzontali.

Quando si utilizza il fondo epossidico, procedere alla stesura del primo strato di stucco entro 12 h, in condizioni normali

Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente fluidificarlo mediante agitazione meccanica per alcuni minuti, l'applicazione si esegue con spatola metallica. Solitamente si procede ad applicare due strati della versione 01, la seconda sulla prima completamente asciutta (5-6 h in condizioni normali); per ottenere una superficie planare gli strati possono essere carteggiati con carta fine (180-220), eliminando completamente tutti i residui polverosi. Sul fondo preparato con la versione 01, si procede all'applicazione dello strato finale con la versione fine 00, per la lamatura attenderne l'asciugatura; l'uso di spatola metallica può determinare l'ottenimento di striature più scure, per evitarlo lamare con spatola di plastica o in alternativa procedere con la carteggiatura della superficie, prevedendo sempre l'asportazione dei residui polverosi. L'uso della sola versione 00 è possibile su supporti planari, applicando almeno 2 strati.

Lo stucco finito e completamente asciugato, deve essere protetto con due o più mani di specifica vernice trasparente (vedere tipologie disponibili). I tempi di verniciatura variano con le condizioni climatiche, attendere comunque almeno 24-48 h dal completamento del rivestimento

