



PRODOTTI PROFESSIONALI
PER L'EDILIZIA
E IL RESTAURO

MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F./P.I 02005420282
www.melzi.it E-mail: melzisnc@tin.it

SISTEMI PER PAVIMENTI:
Finiture / Protettivi trasparenti

(Acqua)

MONOPOL OLR

Scheda tecnica

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto a base di resine fluorurate in dispersione acquosa, per il trattamento oleorepellente di superfici edili, particolarmente di pavimentazioni quali officine, depositi, reparti industriali. I supporti da trattare devono essere assorbenti per garantire la penetrazione del prodotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per garantire la massima caratteristica protettiva, il prodotto deve essere applicato in quantità proporzionale all'assorbimento, particolarmente in supporti molto assorbenti, per questo motivo è consigliabile eseguire preliminarmente delle prove su parti rappresentative del materiale da trattare. L'aspetto del supporto trattato potrebbe venire leggermente alterato assumendo un leggero aspetto "bagnato". Il prodotto è in base acquosa, non infiammabile e consente il trattamento anche in ambienti chiusi. Inoltre manifesta spiccate caratteristiche idrorepellenti, contribuendo a proteggere il supporto trattato. L'asportazione delle sostanze oleose mediante assorbimento con tamponi o altro, è più agevole se effettuato in tempi brevi dalla caduta della sostanza oleosa. Lunghi tempi di permanenza sulla superficie potrebbero causarne il parziale assorbimento. In questi casi lavare la zona interessata con un appropriato prodotto sgrassante. Per garantire le prestazioni ottimali del trattamento, prevederne la riapplicazione dopo alcuni lavaggi.

DATI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto è fornito pronto all'uso. Le superfici da trattare devono essere pulite, libere da olio, grassi o altro sporco che ostacoli la penetrazione del prodotto, nel caso andranno preliminarmente trattate (lavaggio, sabbatura, pallinatura ecc.). Un leggero grado di umidità del supporto non pregiudica il trattamento, se però è elevato, la presenza di acqua nei capillari del manufatto impedisce la penetrazione del protettivo. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo. Indipendentemente dal sistema applicativo adottato operare con la tecnica del "bagnato su bagnato". Operare a temperature comprese tra 10-30°C, anche del supporto, evitando di applicare in pieno sole durante la stagione estiva.

RESA

La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto, mediamente si trattano 3-5 m²/L.

DATI TECNICI

Contenuto attivo	10%
Massa volumica	1000 g/L
Temperatura min. di magazzinaggio	+5°C

RED 14129. Prodotto per uso professionale.
L'utilizzatore deve valutare se il prodotto è idoneo all'impiego come tipologia e modalità d'uso, dalle quali dipendono le prestazioni finali.
La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti