



PRODOTTI PROFESSIONALI
PER L'EDILIZIA
E IL RESTAURO

MELZI edilizia e restauro

Melzi Mario & C. s.n.c. Via S. Bellino 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD) – tel. 049/691966 – Fax 049/690157 – C.F./P.I 02005420282
www.melzi.it E-mail: melzisnc@tin.it

SISTEMI PER PAVIMENTI:
Finiture / Protettivi trasparenti

(Acqua)

MONOPOL PUR TRA

Scheda tecnica

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Vernice monocomponente all'acqua, a base di emulsione poliuretana, per la protezione sia interna sia esterna di pavimentazioni cementizie, anche pitturate delle quali favorisce la pulizia.

Il prodotto è indicato come rivestimento protettivo di superfici murarie, anche con in opera altre finiture, alle quali conferisce elevata lavabilità. Trova impiego come trattamento impermeabilizzante protettivo di finiture lucide a calce a contatto diretto con acqua (bagni, box doccia); su questa tipologia di superficie è necessario applicare prima della vernice un apposito isolante (il contatto diretto con supporti fortemente alcalini può provocare la rottura dell'emulsione). Disponibile in versione lucido-satinata (75 gloss), e opaco-satinata (30 gloss).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Non ingiallente, resistente all'abrasione e alla saponificazione, indicata per la protezione di superfici in cemento e come trattamento per facilitare la pulizia di finiture antiscivolo ruvide.

DATI PER L'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, privo di sostanze che ostacolano l'adesione del prodotto (cere, siliconi, tracce oleose), compatto e molto importante asciutto. La presenza di acqua in contropinta nel supporto può provocare il distacco della vernice o del successivo rivestimento. Supporti cementizi nuovi devono essere stagionati da minimo 40 gg.

Il prodotto si utilizza nelle condizioni di fornitura senza alcuna diluizione. La posa su pitture deve avvenire quando la finitura è completamente essiccata; supporti a calce devono essere prima trattati con specifico primer. Si applica sempre in almeno due mani; strati successivi vanno applicati quando il precedente è asciutto.

L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo.

Operare a temperature comprese tra 15-30°C (anche del supporto), e con U.R. < 80%, evitando di operare all'esposizione diretta del sole.

RESA

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto.

Mediamente si trattano 8 – 10 m²/L per strato. Su finiture poco assorbenti e lisce la resa può aumentare.

DATI TECNICI

Massa volumica	1,02 kg/L
Residuo secco in peso	25%
Residuo secco in volume	24%
Temperatura min. di indurimento	15°C
Pedonabilità	min. 48 h con cautela
Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 7784-2 - CS 10 - 1 kg)	1000 giri < 55 mg
Stoccaggio (teme il gelo)	> 5°C
Stabilità nelle confezioni originali	12 mesi

RED 14129. Prodotto per uso professionale.

L'utilizzatore deve valutare se il prodotto è idoneo all'impiego come tipologia e modalità d'uso, dalle quali dipendono le prestazioni finali.
La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti